

	PARAMETROS VISUALES DE CALIDAD EN LA MADERA ASERRADA	Fecha de Emisión:	Fecha Últ. Revisión:
		Oct. 21	Ago. 22
		N° de Rev.:	Página:
		1	1 de 1

CRITERIOS DE CLASIFICACION VISUAL PARA MADERA ASERRADA			
DEFECTOS	CALIDAD I	CALIDAD II	CALIDAD III
MARCAS DE CORTE	No se aceptan	Se aceptan con 1 mm de profundidad y poco frecuentes	Se aceptan mayor a 1,5 mm de profundidad y frecuentes
ARISTA FALTANTE	No se aceptan	Se acepta una arista faltante menor del 15 % del largo de la pieza	Se acepta una arista faltante o costanera de forma alterna o continua mayor al 15 % y menor al 60 % del largo de la pieza (55 cm A 226 cm)
MANCHA AZUL	No se aceptan	Se acepta hasta el 20 %, del área de la pieza	Se acepta en más del 50 % a 80 % de la pieza por ambas caras
CORAZÓN ROJO	Se acepta	Se acepta	Se acepta
MEDULA	Se acepta sino es acorchada	Se acepta acorchada en tramos cortos	Se acepta
NUDOS FIRMES	Acepta nudos firmes de diámetros menor a 5 cm, hasta 8 nudos en cada pieza	Acepta nudos firmes de diámetros menor a 5 cm, hasta 12 nudos en cada pieza	Acepta nudos firmes de diámetros menor a 5 cm, hasta 15 nudos en cada pieza
NUDO SUELTO	No se acepta	Admite hasta 3 nudos sueltos, hasta 2 cm de diámetro en caras o canto	Admite hasta 7 nudos, hasta 2 cm de diámetro
PUDRICIÓN	No se acepta	No se acepta	No se acepta
LONGITUD MENOR	No se acepta	No se acepta	Material longitud menor a 3,66 cm
MATERIAL FRACTURADO	No se acepta	No se acepta	Se acepta material fracturado en los extremos

CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA ASERRADA SECA AL AIRE O EN CÁMARA			
DEFECTOS	CALIDAD I	CALIDAD II	CALIDAD III
BOLSAS DE RESINA	Se acepta	Se acepta	Se acepta
GRIETAS Y RAJADURAS	No se aceptan	Abertura menor o igual a 1,6 mm, longitud menor o igual a 15 % de la longitud	Abertura mayor a 1,6 mm, hasta 5mm de ancho y 30 % de la longitud
ALABEOS	ARQUEADURA	No se acepta	Se acepta si no excede la mitad del espesor en tramos de 3 m
	TORCEDURA	No se acepta	Se acepta si no excede 1 mm por 25 mm de ancho en tramos de 3 m
	ACANALADO	No se acepta	Se acepta si es mayor a 1,5 mm del ancho
	ENCORVADO	No se acepta	Acepta si es mayor a 25 mm en tramos de 3 m